

# Bona Resident Plus

## Technický list

Bona Resident Plus je jednosložkový vrchní lak pro ošetření dřevěných podlah v domácnostech a jiných prostorách s lehkým zatížením. Vysoká viskozita dodává podlaze plný vzhled a usnadňuje aplikaci při zachování vynikajících užitných vlastností. Lak zůstává čirý a umocňuje přirozenou krásu dřeva.

### Technická data

Typ:	jednosložkový vrchní lak na polyuretano-akrylátové vodní bázi
Obsah sušiny:	cca 30%
Rozpouštědla:	max 52g/litr
Odolnost proti opotřebení:	7mg oděr /100 otáček
Stupeň lesku:	lesk: cca 85% polomat: cca 50% mat: cca 20%
Doba schnutí:	do stavu, kdy je nátěr připraven k přebroušení/ dalšímu nátěru: 1-2 hodiny - lehká zátěž: 24 hodin - plná zátěž: 7 dní při 20 °C / 60% relativní vlhkosti v případě potřeby naředte s 4% Bona Retarder pro delší čas otevření.
Nástroje pro aplikaci:	váleček Bona Roller
Spotřeba:	8-10m <sup>2</sup> /litr (120-100g/m <sup>3</sup> ) na jeden nátěr
Čištění nářadí:	Zaschlý materiál otřete, než jej budete umývat malým množstvím vody. Lze odstranit pomocí acetonu
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy
Likvidace odpadu:	s odpady a prázdnými obaly se musí nakládat v souladu s místními předpisy
Balení:	3 x 5 litr (44 kartonů na paletě) 2 x 10 litr (24 kartonů na paletě)
Bezpečnost:	viz bezpečnostní list pro více informací

### Příprava

Před nanášením se musí povrch dřeva předem ošetřit Bona Základním lakem na parkety. Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů. Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby před použitím pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou 18–25 °C a při 40–60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

#### Návod k použití:

##### Holé dřevo:

- 1x Bona Základní lak na parkety na vodní bázi mezibrus, zrnitost P150
- 2x Bona Resident Plus

Rev. leden 2012

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Resident Plus

## Technický list

Povrchová  
úprava



nebo:

**Holé dřevo:**

1x Bona Resident Plus\*  
mezibrus, zrnitost P150  
2x Bona Resident Plus

**\*Poznámka:** Lak Resident Plus nepoužívejte přímo na podlahy, u nichž hrozí zvýšené riziko slepení bočních hran, jako např. u prkenných podlah z měkkého dřeva či u vytápěných podlah. Tyto podlahy nejprve ošetřete základním lakem.

**Upozornění:** Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat.

### Aplikace

1. Lak nanášejte válečkem Bona Roller. Pracujte plynule ve směru kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“. Lak nechte řádně zaschnout (min. 2-3 hod).
2. V případě potřeby proveďte mezibrus pomocí Bona Scrad System nebo s mřížkou se zrnitostí P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeviny. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.

**Poznámka:** Pokud předchozí vrstva laku nebo základního nátěru vysychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibrus.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace. Po cca 1 týdnu bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokrým mopem.

### Údržba

Podlahu lze čistit s použitím Bona Čističe na parkety a čisticím padem z mikrovlákna. Nanášejte Bona Osvěžovač dřevěných podlah nebo Bona Leštěnku na parkety pro zlepšení vzhledu opotřebované podlahy a prodloužení její životnosti.

### Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

Rev. leden 2012

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)

strana 2/2

**Bona**<sup>®</sup>